

# ISTONALE®

by **ISOLRESINE**  
EDILIZIE



## ISTOTRIC

### MISCELE DI RESINE EPOSSIDICHE E QUARZI SFEROIDALI A GRANULOMETRIA CONTROLLATA.

#### DESCRIZIONE

Miscele di resine epossidiche e quarzi sferoidali a granulometria controllata.

#### UTILIZZI

Il prodotto, è utilizzato per la preparazione di fondo nei nostri cicli in resina ISTOBELLINI,ISTODAVINCI,ISTOVASARI della linea ISTONALE.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, asciutti non inquinati da olio, polvere o altre sostanze.

Da verificare il tipo di preparazione meccanica da effettuare (abrasivazione, pallinatura o fresatura), quindi applicare una mano di ISTOTWAP per consolidare in profondità.

Per i supporti pavimentati si dovrà praticare una raschiatura meccanica con dischi diamantati mediante levigatrice.

A seguito di pulizia per tutti i cicli indicati nella descrizione, applicare rete porta intonaco da 60-80g/m<sup>2</sup> mediante l'utilizzo ISTOTWAP.

#### MODALITA' D'USO

Unire i componenti A e B di ISTOTRIC con l'utilizzo di agitatore elettrico a bassi giri.

Effettuata la catalisi unire il composto al componente C miscelando nuovamente fino ad ottenere un pasta omogenea spatolabile.

Stendere il prodotto servendosi di un frattazzo d'acciaio, in maniera uniforme su tutta la superficie effettuando una rasatura della rete applicata in precedenza.

Ad essiccazione avvenuta effettuare una carteggiatura mediante elettrotensili abrasivi.

A seguito di carteggiatura effettuare una pulizia accurata rimuovendo la polvere prodotta ed effettuare un ulteriore rasatura.

Successivamente è possibile eseguire il rivestimento con nostri cicli: ISTOBELLINI,ISTODAVINCI,ISTOVASARI della linea ISTONALE.

#### CONSUMI

2,2 Kg/m<sup>2</sup> circa in doppia mano

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### COMPONENTE A

Colore: Trasparente

Aspetto: Liquido

Viscosità: 750-1,150

Peso specifico: 1,1

Rapporto miscela: 100

Colore impasto: Giallino

Sostanza secco: 100% C/A

Indurimento a 23° C: 4-6 ore

Indurimento completo: 7 giorni

Resistenza flessione della malta: (N/MM<sup>2</sup>) 18

Resistenza a compressione della malta: (N/MM<sup>2</sup>) 60

Solvente per la pulizia attrezzi: Diluente nitro

Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

##### COMPONENTE B

Colore: Paglierino

Aspetto: Liquido

Viscosità: 250

Peso specifico: 1,0

Rapporto miscela: 50

#### STOCCAGGIO

Confezione :Kit da Kg 21

(5 kg A+ 1 B+15 kg C)

#### AVVERTENZE

ISTOTRIC può essere applicato su sottofondi che presentano una risalita di umidità non superiore al 4% da valutare con l'utilizzo di igrometro.


Non applicare su supporti inquinati da oli ,grassi ecc...

Dopo l'applicazione evitare lo sversamento di acqua per almeno

24 ore. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo, oppure

meccanicamente con prodotto

essiccato



# ISTONALE®

by  ISOLRESINE  
EDILIZIE

# ISTOTRIC



 [www.istonale.it](http://www.istonale.it)

segui su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine\_edilizie

**Isolresine edilizie** Contrada Votano Z.I. Capurso (BA) Tel/Fax: 080 4553227